



## FICHE TECHNIQUE

Identification et résultat des essais de la pierre naturelle proposée

Nom commercial de la pierre : pierre calcaire de LIMEYRAT (ou Périgord)

Lieu d'extraction : LIMEYRAT  
24 Dordogne  
France

Identification des pièces mises en œuvre : - pavé  
- dalle  
- bordure

Caractéristiques d'aspect :

Couleur : - nuances de beige clair à ocre

Texture : - grain fin

Aspect : - patiné ou vieilli ou égrisé

Essais effectués le 16 Mai 2007

Qualification de l'essai	Résultat	Référence
Masse volumique apparente	2390 kg/m <sup>3</sup>	LERM 06.9027.001.06A
Porosité	11,40%	LERM 06.9027.001.06A
Usure au disque	20,0 mm	LERM 06.9027.001.06A
Glissance	53	LERM 06.9027.001.06A
Compression	99 mpa	LERM 06.9027.001.06A
Flexion	12,9 mpa	LERM 06.9027.001.06A
Géivité	144 cycles	LERM 06.9027.001.06A